

## presto 2-Schicht-Klarlack

## Technisches Merkblatt



presto 2-Schicht-Klarlack ist ein transparenter, physikalisch schnell trocknender Acryllack, zum Versiegeln und Lackieren von Basecoat- und Metallic-Lacken sowie zum Schutz vor Schmutz und Witterungseinflüssen. Auch geeignet für das Überlackieren von presto Felgenspray.

**Art.-Nr.:** 307229

### Qualität & Eigenschaften

- Hochwertige Acryl-Qualität
- Dauerhafter Glanz
- Guter Verlauf, glatte Oberfläche
- Schnelltrocknend
- Wetterfest, lichtecht, UV-beständig (vergilbungsfrei)
- Hohe Oberflächenhärte bei gleichzeitig guter Elastizität
- Kratz-, stoß- und schlagfest
- Ausgezeichnete Haftung
- Für Anwendungen im Innen- und Außenbereich
- Bedingt benzinbeständig

### Physikalische & chemische Daten

- Basis: Acryllack (AC)
- Farbname: transparent
- Geruch: Lösemittel
- Glanzgrad: glänzend, >75
- Ergiebigkeit: 400 ML – 1.3 m<sup>2</sup>
- Staubtrocken: 10 min
- Griffest: 60 min
- Durchgetrocknet: 24 h
- Untergründe: Acryllacke
- Minimale Anwendungstemperatur: 10 °C
- Maximale Anwendungstemperatur: 30 °C
- Flammpunkt: n.a.
- Lagerstabilität: 10 Jahre
- Inhalt: 400 ML

### Hinweise zur Benutzung

Die vorherige Lackierung mind. 30 Minuten trocknen lassen (genauen Anwendungstext des zuvor lackierten Sprays beachten).

Vor Gebrauch Dose 1 Minute schütteln.

Aus ca 25 cm Abstand im Kreuzgang mehrere dünne Schichten Klarlack aufsprühen.

Nicht auf mit Kunstharz lackierte Flächen sprühen!

Der Sprühnebel kann nach 24 Stunden mit presto Polier- und Schleifpaste wegpoliert werden.

### Umweltgerecht

European Aerosols ist bestrebt, Rezepturen ohne geregelte oder bedenkliche Inhaltsstoffe einzusetzen, bei bestmöglicher Performance. Die Kappen und Verpackungen bestehen aus recyclingfähigen Materialien.

### Entsorgung

Bitte nur restentleerte Gebinde dem Recycling zuführen. Gebinde mit Resten zur Problemabfallstelle bringen.

### Kennzeichnung

Alle Produkte von European Aerosols entsprechen dem jeweils aktuellen Stand der Kennzeichnungsvorschriften. Die Einstufung, Klassifizierung, Auszeichnung erfolgt nach GHS bzw. CLP 1272/2008/EG in der derzeitigen gültigen Form. Die Sicherheitsdatenblätter entsprechen REACH 1907/2006/EG, Artikel 31 und Anhang II, in der derzeit gültigen Form.

**Stand: 26. Januar 2026** – Mit dieser Version werden alle evtl. früher erschienenen Versionen ungültig.