



presto Plastic Primer ist ein Haftvermittler, der die anschließende, dauerhafte Lackierung von Hartkunststoffen mit presto oder DUPLI-COLOR Sprühlacken ermöglicht. Geeignet für Autoteile, Gartenmöbel oder andere Gegenstände aus lackierfähigem Hartkunststoff.

Einsetzbar auf folgenden Hartkunststoffen: Polyurethan (PUR), Polystyrol (PS), Polyamid (PA), Polypropylen Kautschuk modifiziert (EPDM), Acryl-Butadien-Styrol-Kunststoff (ABS), glasfaserverstärkter Kunststoff (GfK), Hart-Polyvinylchlorid (Hart-PVC).

**Art.-Nr.:** 308066

#### Qualität & Eigenschaften

Anwendbar auf fast allen Kunststoffen  
Idealer Untergrund für den weiteren Lackaufbau  
Schnelltrocknend  
Lösungsmittelhaltiges Produkt mit besonderen Haftvermittler-Zusätzen  
Guter Verlauf, glatte Oberfläche  
Für Innen und Außen geeignet  
Gute Widerstandsfähigkeit gegen äußere Einflüsse

#### Physikalische & chemische Daten

Basis: Speziallack  
Farbname: transparent  
Geruch: Lösemittel  
Ergiebigkeit: 400 ML – 5-6 m<sup>2</sup>  
Durchgetrocknet: 15 min  
Überlackierbar: 15 min  
Minimale Anwendungstemperatur: 10 °C  
Maximale Anwendungstemperatur: 30 °C  
Flammpunkt: n.a.  
Lagerstabilität: 10 Jahre  
Inhalt: 400 ML

#### Hinweise zur Benutzung

Der Untergrund muss sauber, trocken und fettfrei sein.  
Evtl. mit 600er Schleifpapier anschleifen. Schleifstaub entfernen.  
Vor Gebrauch Dose 3 Minuten schütteln.  
An unauffälliger Stelle probesprühen.  
Maximal 2 Schichten dünn aufsprühen.  
Sprühentfernung ca. 25 cm.  
Nach Trocknung (ca. 15 Minuten) überlackierbar mit Acryl-, Kunstharz- und Nitro-Kombi-Lacken.

#### Umweltgerecht

European Aerosols ist bestrebt, Rezepturen ohne geregelte oder bedenkliche Inhaltsstoffe einzusetzen, bei bestmöglicher Performance. Die Kappen und Verpackungen bestehen aus recyclingfähigen Materialien.

#### Entsorgung

Bitte nur restentleerte Gebinde dem Recycling zuführen. Gebinde mit Resten zur Problemabfallstelle bringen.

#### Kennzeichnung

Alle Produkte von European Aerosols entsprechen dem jeweils aktuellen Stand der Kennzeichnungsvorschriften. Die Einstufung, Klassifizierung, Auszeichnung erfolgt nach GHS bzw. CLP 1272/2008/EG in der derzeitigen gültigen Form. Die Sicherheitsdatenblätter entsprechen REACH 1907/2006/EG, Artikel 31 und Anhang II, in der derzeit gültigen Form.

**Stand: 26. Januar 2026** – Mit dieser Version werden alle evtl. früher erschienenen Versionen ungültig.